



# Peinture Mat Onctueux

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Définition</b>      | Le Mat Onctueux est une peinture acrylique microporeuse. S'applique à l'extérieur et à l'intérieur. Utilisable pour travaux neufs et de rénovation.<br>Le Mat Onctueux a un aspect légèrement velouté et d'un mat profond   |
| <b>Identification</b>  | Pâte composée de: résine acrylique en dispersion aqueuse, charges minérales, pigments résistants à la lumière, additifs, bactéricides, hydrofuges.  |
| <b>Poids volumique</b> | 1,58  |
| <b>PH</b>              | 8-9   |
| <b>viscosité</b>       | (Brookfield RVT - rotor 5 - 20 t/mn) 13.000 ± 2.000 cps   |
| <b>Diluant</b>         | eau   |
| <b>Sécurité</b>        | produit non inflammable, sans nécessité d'étiquetage spécifique   |
| <b>Conservation</b>    | 1 an en emballage d'origine, stocké entre +5°C et +40°C   |
| <b>Conditionnement</b> | seaux plastiques 1 litre et 2,5 litres  |
| <b>Types</b>           | Le produit est livré en blanc ou teinté. Les teintes sont aussi réalisables à la machine à teinter.   |
| <b>Rendement</b>       | 5-8 m <sup>2</sup> /litres  |
| <b>Supports</b>        | Plaque de plâtre cartonnée, Béton (coulé en place ou préfabriqué), enduit ou mortier de ciment, panneaux fibrociment, peintures ou revêtements neufs ou anciens en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support, plâtre et bois.<br><br>Les supports doivent être propres, lisses, secs, préparés conformément aux D.T.U. Les préfabriqués doivent être nettoyés des huiles, plâtre et bois doivent être isolés, si nécessaire, avec un fixateur apte. Ne pas appliquer le produit sur supports sujets à des remontées d'humidité. |
| <b>Application</b>     | Travailler dans des conditions climatiques normales, hors intempérie, entre +15°C et +35°C.<br>Passer le produit à la brosse, au rouleau, au pinceau ou bien par projection.<br>Dilution (diluant à ajouter en volume) 10-20%<br>Hors poussière 1/2 - 1 heure<br>Hors d'eau 2 - 3 heures<br>Recouvrable 10 - 12 heures  |
| <b>Environnement</b>   | Respectueux de l'environnement C&M développe des produits à teneur en COV (composés organiques volatils) particulièrement faible : 30 grammes/litre   |

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits, car la qualité d'application et les conditions d'application échappent à notre contrôle. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.