

# Vernis



Le Vernis est un vitrificateur pur polyuréthane en phase aqueuse,

Sans odeur. Ses performances techniques et sa formulation (contenant moins de 5% de C.O.V.)

**Conseil pour la mise en œuvre :** SANS MÉLANGE : bien agiter avant l'emploi. Le vernis est prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire. Ne pas vitrifier un ciment teinté par une température inférieure à 12°C au sol et une humidité Un dépoussiérage soigneux suivra. Le support devra être parfaitement propre et sec ; en général, humidité inférieure à 10%. Ne pas appliquer sur un support dont l'humidité est supérieure à 10%. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums dans les lieux où le produit est appliqué. L'application se pratique au rouleau (type microfibre 8mm) en 3 couches régulières et très garnies L'apparence légèrement "laiteuse" du vitrificateur liquide disparaît en quelques instants, lors du séchage Un égrenage est indispensable si l'on attend plus de 24 heures entre 2 couches.

**Destination** séjours, chambres, salons, escaliers, etc.

**Aspect** Le vernis est disponible en 2 aspects incolores : Brillant et aspect ciré.

**Nettoyage des outils** Immédiatement après usage, avec de l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage. Protégeons l'environnement, Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer. Le résidu sec et le papier d'essuyage peuvent alors être jetés normalement à la poubelle. Bien refermer l'emballage après l'usage. Déposer le contenant vide en déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égoût.

**Séchage** Hors poussières : 30 minutes.

Recouvrable" : 2 h environ dans des conditions normales. Ne pas dépasser 24 heures entre les couches (si ce délai est dépassé, égrenage indispensable )

**Durcissement** Dureté définitive : 5 à 8 jours.

**Mise en service** Trafic léger : 24 heures. Occupation des lieux : prendre quelques précautions les premiers jours. Ne pas couvrir (bâches de protection) ni disposer de tapis sur le sol vitrifié pendant les 10 jours qui suivent l'application. Par la suite : placer des protections adaptées (feutre) sous les pieds des tables et chaises. Si nécessaire, un paillasson de qualité placé à l'entrée de la pièce retiendra poussières et gravillons. Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur votre sol vitrifié (bien isoler les pots de fleurs).

**Rendement** 8 à 10 m<sup>2</sup> au litre par couche, environ.

**Conservation** 1 an, en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules). • Bien reboucher après utilisation.

**Nettoyage** Dépoussiérer régulièrement avec un aspirateur ou un balai. De temps à autre, balayage humide, avec un matériel bien essoré et jamais ruiselant. Les taches et traces ponctuelles seront aisément éliminées un détergent neutre (à concentration normale d'utilisation). Important : attendre 10 jours pour la première intervention, afin que le vernis sèche parfaitement à coeur. PROSCRIRE : monobrosse, balai à franges, lustrants siliconés, produits ammoniacés ou détergents abrasifs, etc., c'est-à-dire tous les matériels et produits susceptibles de donner du glissant et du brillant. Les sols vitrifiés avec le vernis et soumis à un trafic important seront entretenus rationnellement avec la cire liquide. La fréquence de cet entretien dépend du trafic des locaux.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits, car la qualité d'application et les conditions d'application échappent à notre contrôle. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.